

品種	組成	一次径 (nm)	SSA (m ² /g)	D50 (μm)	粉体抵抗 (Ωcm)	塗膜(透明性)	
						透過率 (%)	ヘイズ (%)
ZnO※	ZnO	10~20	35	3.0	>1.0E+07	90	5
AZO	Al-ZnO	10~20	60	3.0	1.0E+03	90	5

※試作品