

品種	組成	一次径 (nm)	SSA (m ² /g)	D50 (μm)	粉体抵抗 (Ωcm)	塗膜 (透明性)	
						透過率 (%)	ヘイズ (%)
6010	SnO ₂	10~20	55	1.0	1.0E+01	80	10
6060※	SnO ₂	10~20	60	1.4	1.0E+06	80	10
ATO※	Sb-SnO ₂	10~20	40	1.5	2.0E+00	80	10
PTO※	P-SnO ₂	10~20	45	4.0	5.0E+00	80	10

※試作品