

品種	比表面積 (m^2/g)	粒度分布(μm)			タップ密度 (g/cm^3)	Ag (wt%)
		D10	D50	D90		
球形粉 (10%Ag/1100Y)	0.9	0.8	1.1	1.3	3.5	10
フレーク粉 (10%Ag/1100YP)	1.4	1.1	2.0	3.3	3.3	10

※代表物性値であり各種銅粉に銀コートが可能です。