

品種	比表面積 (m <sup>2</sup> /g)	粒度分布(μm)			タップ密度 (g/cm <sup>3</sup> )	C (wt%)	O (wt%)
		D10	D50	D90			
1110	0.63	1.1	3.6	8.9	3.9	0.11	0.25
1030Y	2.6	0.28	0.42	0.66	3.3	0.20	0.60
1050Y	1.1	0.57	0.81	1.1	4.0	0.15	0.35
1100Y	0.76	0.83	1.1	1.6	4.1	0.15	0.23
1200Y	0.39	1.2	2.1	3.1	4.8	0.12	0.20
1300Y	0.23	2.7	3.5	5.0	5.0	0.13	0.19

※表中の数値は測定の一例であり、粉体特性を規定するものではありません。  
 ※無機・有機の各種表面処理が可能です。